

INFORMACION DE LA TELA

NOMBRE LABORAL PTX 12.5

COMPOSICION: 100% Algodón

FECHA 19 junio 2024

CARACTERISTICAS DE LA TELA

Caracteristica	Unidad	Estandar
ANCHO	mt	1,70 ±3%
ANCHO ÚTIL	mt	1,66 ±3%
PESO RÍGIDO	gr/m ²	423 ±3%
PESO RÍGIDO	oz/yd ²	12,5 ±3%

TIPO DE TEJIDO	3x1 RHT
HILOS DE ALTA TENACIDAD	SI
ACABADO	ACABADO HÚMEDO

	Urdimbre	Trama
RECIENTOS DE HILOS	90E	70E
CONSTRUCCIÓN	74	47

PUMOTEX

RECOMENDACIONES GENERALES

PROCESO	PERMITIDO
Antes del corte	<p>Almacenar los rollos de manera adecuada, la tarima no debe ser más pequeña del ancho del rollo, no almacenar en cruz, no hacer arrumes muy altos, no pararlos verticalmente y no tirar los rollos contra el piso para evitar el engolado que puede dificultar el corte y generar viro al tejido.</p> <p>Realice muestras para verificar encogimientos, esto es indispensable para ajustar su moldería.</p>
Extendido y corte	<p>No mezclar rollos con diferente tono.</p> <p>Se recomienda no exceder de 60 capas en el tendido.</p> <p>Verifique el buen estado de las cuchillas en el corte y una buena lubricación.</p>
Confección	<p>Verifique el perfecto ajuste de sus máquinas esto es importante para lograr una costura uniforme.</p> <p>Mantenga las planchuelas y guías de las máquinas libres de asperezas o rebabas para evitar efectos de uñas en las prendas.</p> <p>Controle la tensión de la costura esto puede producir efectos de recogidos.</p> <p>Revise periódicamente las agujas y cambielas ante cualquier irregularidad.</p> <p>Utilice hilos y agujas con el calibre adecuado.</p> <p>No reprocese en la confección, esto le produce piques en la tela después del lavado.</p>

REFERENCIA: LABORAL PTX 12.5

NOTA:

Realice muestras previas antes de iniciar su producción para hacer los ajustes necesarios y determinar si la tela cumple con los parámetros ideales al proyecto requerido.

Los datos acá suministrados son un punto de referencia y deben ser analizados por su equipo de diseño, moldería, confección y lavandería.